



DIFERENCIAS ENTRE ACEROS DE ARMADURAS PASIVAS

DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO

CON Distintivo

SIN Distintivo

FASE DE PROYECTO

(Art. 15.3 EHE-08)

Coeficiente parcial de seguridad

$$\gamma_s = 1,10 (*)$$

(*) Sujeto a condiciones (art. 15.3.1 EHE-08)

$$\gamma_s = 1,15$$

FASE DE EJECUCIÓN

(Art. 87 EHE-08)

Comprobación documental de la validez y vigencia del distintivo oficialmente reconocido.

Realización de ensayos de recepción en función del tamaño del suministro.

Suministros de menos de 300 t:

- Sección equivalente
- Características geométricas
- Aptitud al doblado
- Tracción

Suministros igual o superiores a 300 t:

- Sección equivalente
- Características geométricas
- Aptitud al doblado
- Tracción

Alternativamente, se podrá optar por diferente modo de calcular el número de lotes, añadiendo la determinación de la composición química, para contrastar la trazabilidad de las coladas recibidas.